

FICHA TÉCNICA

DURAPLAS PLASTICO RELIEVES	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-0220315.	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pasta semiespesa al agua de acabado blanco y textura fina para la decoración interior en acabados de relieve.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Decoración para interiores tipo picado, gotelé, arpillera, estucado, etc.

DENSIDAD 1,84 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Copolímero acrílico.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores, con la adecuada granulometría para prevenir cuarteos en capa gruesa.

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora.

DILUCIÓN Con agua: hasta 25% para la capa de fondo. No diluir o hacerlo ligeramente para las capas de acabado.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 2,0 m² por litro para un espesor seco total de 300 micras.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar a pistola, con equipo de presión, para conseguir acabados goteables, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano hasta un 25 % o bien aplicar un revestimiento de textura lisa o pintura plástica, preferiblemente de tipo mate, ya que así se consigue mejor anclaje y menor cuarteo; dejar secar durante 6 horas antes de repintar. Para realizar un picado, aplicar el DURAPLAS PLÁSTICO RELIEVES sin diluir o ligeramente diluido mediante rodillo de espuma, extendiéndolo para dejar una distribución de picos uniforme. Para otros tipos de acabados permite la proyección mediante pistola tipo gotelé,... Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)