

FICHA TÉCNICA

BOREAL SATINADO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-00702	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al agua de acabado blanco satinado, con buena relación calidad/precio y muy buena lavabilidad, para la decoración de superficies exteriores e interiores.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente recomendado para la decoración de paredes y techos tanto en liso como en relieve.

DENSIDAD 1,22 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Satinado.

BRILLO 30 ± 3° (Medido a 60°).

LIGANTE Copolímero vinílico de buena solidez y resistencia al exterior.

PIGMENTO Bióxido de titanio de alta resistencia exterior.

SECADO Al tacto, inferior 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 25 - 30% primera mano y 15 - 20% segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,8 m² por litro y capa, a 30 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 1, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 25 - 30 % y para la segunda 15 - 20 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)