

FICHA TÉCNICA

PLASTIDUR BARNIZ OBRA VISTA AL AGUA

Línea: Decoración Profesional

Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.

Código de producto: A-19100_.

Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Barniz que forman una película transparente y brillante para hidrofugación en obra vista (ladrillo y piedra) en exteriores e interiores.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Barniz hidrófugo de protección en paramentos minerales, de piedra o ladrillo.

DENSIDAD 1,03 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Incoloro

ACABADO Satinado a brillante según espesor de capa.

LIGANTE Resina acrílica en emulsión acuosa.

SECADO 2 horas. Repintado 6-8 horas.

DILUCIÓN No necesita dilución. Para 1ª capa en superficies absorbentes añadir hasta un 15% de agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9 m²/l y capa, a un espesor seco de 25 micras, en fondos poco absorbentes. Variable en el resto.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso.
 No necesita dilución. Aplicar de una y habitualmente dos capas, diluyendo la primera con un 15% de agua en el caso de superficies absorbentes, a modo de fijador.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 11/09/2006

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)