

FICHA TÉCNICA

PINTURA ANTIHUMEDAD AL PLIOWAY	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: D-03012__.	Envases: 750 ml, 4 y 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Selladora antihumedad mate para interiores formulada con resinas Plioway que produce un efecto de fraguado e insolubilización en condiciones de humedad (capilaridad, filtraciones). No obstante mantiene la transpiración del soporte. Bajo olor.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuada para pintar sobre materiales de construcción, como hormigón, cemento, yeso, etc., aunque estén húmedos, pero no mojados, en sótanos, garajes, etc.

DENSIDAD 1,44 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 73 ± 2 %.

COLOR Blanco

ACABADO Mate

LIGANTE Resinas Plioway en base disolvente.

PIGMENTO Bióxido de titanio y cargas especiales.

SECADO Al tacto, 2 horas. Repintado 12 horas.

DILUCIÓN DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o DISOLVENTE 2007 BAJO OLOR.
1ª Capa: máx. 6%. Resto capas, no diluir

TEÑIDO No recomendable su teñido.

RENDIMIENTO TEÓRICO 10,2 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS Homologado por ELIOKEM.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto, desde el fondo hacia arriba, agitando con decisión.

La superficie no pintada anteriormente debe hallarse bien limpia. Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo si es necesario, según se indica más arriba.

Sobre pinturas viejas bien adheridas, una vez lavadas y lijadas suavemente, pueden pintarse directamente. Si los recubrimientos antiguos se encuentran en mal estado, sería recomendable eliminar las partes mal adheridas y fijar con IMPRIMACIÓN PENETRANTE o la propia pintura diluida y, transcurridas 24 horas, proceder como en superficies nuevas.

OTROS DATOS

- Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.
- Consultar en el caso de que se repinte con pinturas en color, ya que pueden aparecer decoloraciones.

