

FICHA TÉCNICA

PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-18400 _.	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Imprimación al agua transparente para la consolidación de superficies de albañilería, así como el fijado de pinturas y revoques sucios y con aspecto polvorulento. Tamaño de partícula muy fino, lo que favorece su buena penetración. Por su composición de copolímero acrílico con buena resistencia a la saponificación, lo hace adecuado para superficies exteriores e interiores. Diluir con 2 partes de agua antes de aplicar, no es recomendable mayores diluciones ya que rebajarían excesivamente el contenido en sólidos no asegurando por tanto la adecuada consolidación. Deja una película ligeramente pegajosa para mejorar la adherencia de las siguientes capas de pintura.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Forma una película continua que produce un efecto barrera frente a CO₂, lo que le confiere propiedades de ANTICARBONATACIÓN. Para uso tanto interior como exterior. No recomendado como producto de acabado.

DENSIDAD 1,03 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Transparente.

ACABADO Brillante.

LIGANTE Copolímero Acrílico

VISCOSIDAD 10-200 cP (Brookfield 20+2°C; 20 r.p.m.; H2).

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado antes de 4-6 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO En fondos poco absorbentes: 28 m²/l y capa a 12 micras de espesor seco. Variable en el resto.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Diluir con 2 partes de agua y aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 31/01/2002
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)