

FICHA TÉCNICA

MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-03303	Envases: 350 - 750 gr y 5 Kg.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Enlucido de renovación estructurado en pasta. Producto listo al uso para interior, que permite su aplicación manual y mecánica. Sirve tanto para el alisado de fondos en relieve, como para la creación de trabajos de relieve para la decoración (gotelé, tirolesa, crepi rústico) aplicando a pistola.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Se puede aplicar sobre yeso, paredes pintadas y de gotelé plastificado. No aplicar sobre superficies no absorbentes.

COLOR Blanco.

ASPECTO Pasta lista al uso.

SECADO En profundidad: 12 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,45 Kg/m² a 1 mm de espesor.

MODO DE EMPLEO El soporte debe estar sano, limpio y exento de polvo, grasa y humedad. Los fondos viejos o con partes mal adheridas deben ser saneados, y si presentan oquedades deben ser rascadas y eliminadas hasta llegar al soporte consistente.

El espesor máximo recomendado orientativo es 1 mm. Al aplicar, la operación de alisado de una primera capa, se realiza verticalmente, de abajo hacía arriba y los empalmes al contrario. Cuando el material se seca, se procede al lijado y a continuación se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda y los empalmes al contrario. Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija y se procede al pintado. La limpieza de útiles se realiza con agua.

En el caso de aplicar el producto proyectado, el tiempo máximo recomendado para el alisado son 30-45 minutos. Advertimos que si el producto se rebaja con agua, merma en dureza, cohesión y adherencia, prolongándose sobremanera su tiempo de secado. Admite acabados con todo tipo de revestimientos y pinturas tradicionales. No emplear epoxi, poliuretanos o cualquier otra pintura base disolvente, que pueda remover el enlucido.

OTROS DATOS Preservar el producto de la humedad, y almacenar entre 5 y 35°C. Tiempo de almacenamiento recomendado: 1 año.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 07/07/2003

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)