

FICHA TÉCNICA

DURACRIL GOTEABLE BLANCO	
Línea: Línea Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-0120315	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pasta semiespesa al agua de acabado blanco y textura rugosa, para aplicación con equipos a presión. Utilizable para la decoración de fachadas e interiores. Especialmente indicado por su textura para corregir defectos de homogeneidad en fachadas, consiguiéndose así acabados uniformes de agradable apariencia.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para la decoración de fachadas e interiores, y especialmente para corregir defectos de homogeneidad en fachadas.

DENSIDAD 1,92 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Textura Rugosa Mate.

LIGANTE Copolímero vinil veova de alta resistencia al exterior y adherencia en húmedo.

PIGMENTO Bióxido de titanio de alta durabilidad y seleccionadas marmolinas y sílices que le confieren una adecuada textura.

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora.

DILUCIÓN Con agua: hasta 50 % primera mano. No diluir para capas de acabado.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 2,3 m² por litro para un espesor seco total de 300 micras.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar a pistola con equipo de presión, para conseguir acabados con buena textura rugosa, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso.
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano hasta un 50 % o bien aplicar un revestimiento de textura lisa. Aplicar a continuación la segunda capa sin diluir o ligeramente diluida de DURACRIL GOTEABLE BLANCO, para poder conseguir una buena estructura del acabado. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)