

FICHA TÉCNICA

SILICARM LISO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-1820315	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al silicato de acabado mate para exteriores e interiores sobre soportes minerales (revocos de cal, cemento, yeso, ladrillo, hormigón, piedra, ...), con los que reacciona formando un esqueleto de sílice amorfa de gran dureza. Es impermeable al agua y permeable al vapor de agua con lo que deja "respirar" las paredes. Dado su carácter mineral no se debe aplicar sobre pinturas, revestimientos o demás revocos plásticos.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Sobre revocos de cal, cemento, yeso, ladrillo, hormigón, piedra.

DENSIDAD 1,48 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco

ACABADO Mate de textura lisa

LIGANTE Silicato de potasio y <5% en sólidos de copolímero acrílico

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado 24 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 % primera mano y 10 % segunda mano.

TEÑIDO Consultar, dado el carácter alcalino hay que verificar previamente la idoneidad del colorante.

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,2 m² por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre superficies minerales nuevas diluir para la primera capa con un 20% de agua y con un 10% para la segunda. En superficies absorbentes imprimir con una mezcla 1:1 SILICARM LISO:SILICARM FONDO diluida al 20% para regular la penetración. Sobre superficies viejas eliminar todos los restos de pinturas y revestimientos plásticos o al disolvente o de cualquier otro tipo hasta llegar al soporte. Fijar las superficies polvorientas con SILICARM FONDO sin diluir o una mezcla 1:1 SILICARM LISO : SILICARM FONDO. El empleo de estos sistemas de fijadores es muy recomendado y sobre todo cuando se aplica el producto en color.

OTROS DATOS Dado el carácter extremadamente alcalino del producto, en su manipulación se deben usar guantes y gafas de protección personal, así como tapar cuidadosamente vidrios, superficies metálicas y de cerámica. En caso de contacto accidental lavar con agua abundante. No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. El tiempo máximo de conservación en el envase es de 1 año, preservándolo de temperaturas extremas.

