

FICHA TÉCNICA

SILOXARM FONDO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-1900015	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Imprimación al agua transparente para la consolidación de superficies de albañilería, así como el fijado de pinturas y revoques sucios y con aspecto polvorulento. Actúa como fondo fijador transparente previo a la aplicación de la pintura de silicona (Siloxarm) o de revestimientos o pinturas plásticas. Mantiene alta repelencia al agua y máxima permeabilidad de los revestimientos de resina de silicona, dejando "respirar el soporte". Es un producto listo al uso, por lo que no se diluye y los utensilios se limpian con agua. Deja una película ligeramente pegajosa. No recomendado como producto de acabado. Está recomendado su aplicación en paramentos absorbentes y no en poco porosos, ya que quedaría muy en superficie y debido a la alta repelencia de agua podría provocar problemas de adherencia de la pintura de acabado. Un producto alternativo para esta aplicación también puede ser PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Imprimación en los sistemas de pintado con pintura de silicona.

DENSIDAD 1,00 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Transparente.

ACABADO Brillante.

LIGANTE Emulsión acuosa de polisiloxano combinada con otra de copolímeros acrílicos.

VISCOSIDAD 10-200 cP (Brookfield 20+2°C; 20 r.p.m.; H2).

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado antes de 4-6 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO 5 m²/l a 12 micras de espesor seco. Variable según absorción del soporte.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. No diluir. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, no provocando la saturación del soporte. Los utensilios empleados se limpian con agua inmediatamente después de su uso.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 24/03/2008

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)