

FICHA TÉCNICA

SILOXARM LISO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-1890315	Envases: 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura de emulsión de resina de silicona (siloxano) para el pintado de superficies de albañilería exteriores. Mantiene las fachadas limpias y atractivas durante largo tiempo. Tiene una máxima permeabilidad al vapor de agua sin atrapar la suciedad junto con buena hidrofugación. Acabado blanco mate. Permite la transpiración del soporte. Muy recomendado para exteriores. Permite aplicarse sobre revestimientos o pinturas plásticas de exteriores.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN En paramentos exteriores donde queramos obtener una máxima repelencia al agua y una alta transpirabilidad.

DENSIDAD 1,51 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Liso Mate.

LIGANTE Emulsión acuosa de polisiloxano combinada con otra de copolímeros acrílicos.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores especialmente seleccionados para aportar una blancura excepcional.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales que sean resistentes a intemperie.

RENDIMIENTO TEÓRICO 7,2 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. Se recomienda en superficies con pinturas degradadas, polvorientas o absorbentes e incluso en nuevas aplicar previamente al pintado PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS y cuando la absorción del soporte es fuerte, este mismo o SILOXARM FONDO. No se recomienda este último fijador en el caso de paramentos poco absorbentes, ya que da demasiada repelencia, pudiendo perjudicar la adherencia entre capas.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 24/03/2008

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)
