

FICHA TÉCNICA

ANTIGOTERAS ESPECIAL TERRAZAS	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-053	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento impermeabilizante de gran durabilidad y elasticidad permanente. Alta resistencia a la tracción que le confiere buenas propiedades mecánicas.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente indicado para la impermeabilización horizontal. Recomendamos su uso con fibra de vidrio.

DENSIDAD 1,24 a 1,29 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco, Rojo teja, Terracota y Negro

ACABADO Satinado.

LIGANTE Copolímero acrílico insaponificable de elasticidad permanente.

PIGMENTO Bióxido de titanio, óxidos de hierro y extendedores que le proporcionan gran resistencia a la intemperie

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 12 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano e inferior al 10% segunda mano y posteriores

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,1 m² por litro para un espesor seco total de 500 micras

MODO DE EMPLEO Se presenta en forma de pasta semiespesa de fácil aplicación utilizable en la impermeabilización de tejados, cubiertas, terrazas, y demás superficies de albañilería en general.

Eliminar todos los residuos de materiales mal adheridos y polvo, siendo aconsejable en superficies muy polvorientas la aplicación previa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS diluido 2 agua:1 producto. Si la superficie es absorbente es aconsejable dar una primera capa de impermeabilizante diluido al 20 - 25% con agua. Aplicar en total 2 ó 3 capas abundantes y cruzadas del ANTIGOTERAS sin diluir con un rendimiento total mínimo de 1 m²/l y esperando como mínimo 12 horas entre capa y capa.

Se recomienda para mayor resistencia a la fisuración que sobre la segunda capa aún húmeda se extiende y fije adecuadamente una malla de "tejido no - tejido" de espesor hasta 300 g/m², dando a continuación una tercera capa cruzada. No está recomendado este producto para su aplicación bajo enlosado. Si aún así se quiere utilizar en estos casos, habría que esperar 25 días para su secado total.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

