

FICHA TÉCNICA

CAUCHO ACRILICO PROFESIONAL	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-054	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento impermeabilizante de gran durabilidad y elasticidad permanente. Alta resistencia a la tracción que le confiere buenas propiedades mecánicas.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Producto para cumplir con las exigencias de impermeabilización horizontal y vertical del aplicador profesional.

DENSIDAD 1,24 a 1,29 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

COLOR Blanco, Rojo teja, Terracota

ACABADO Satinado

LIGANTE Copolímero acrílico insaponificable de elasticidad permanente

PIGMENTO Bióxido de titanio, óxidos de hierro y extendedores que le proporcionan gran resistencia a la intemperie.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 12 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano e inferior al 10% segunda mano y posteriores.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,1 m² por litro para un espesor seco total de 500 micras.

MODO DE EMPLEO Se presenta en forma de pasta semiespesa de fácil aplicación utilizable en la impermeabilización de tejados, cubiertas, terrazas, fachadas y demás superficies de albañilería en general.

Eliminar todos los residuos de materiales mal adheridos y polvo, siendo aconsejable en superficies muy polvorientas la aplicación previa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS. Si la superficie es absorbente es aconsejable dar una primera capa de impermeabilizante diluido al 20 - 25% con agua. Aplicar en total 2 ó 3 capas abundantes y cruzadas del CAUCHO ACRÍLICO sin diluir con un rendimiento total de 1,1 m²/l y esperando como mínimo 12 horas entre capa y capa.

Se recomienda para mayor resistencia a la fisuración que sobre la segunda capa aún húmeda se extiende y fije adecuadamente una malla de "tejido no - tejido" de espesor hasta 300 g/m², dando a continuación una tercera capa cruzada. No está recomendado este producto para su aplicación bajo enlosado. Si aún así se quiere utilizar en estos casos, habría que esperar 25 días para su secado total.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

