

FICHA TÉCNICA

PLASTIDUR IMPERMEABILIZANTE	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-026	Envases: 750 ml - 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento impermeabilizante de gran durabilidad, elasticidad permanente y libre de pegajosidad. Producto con acción antimoho.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Impermeabilización de paramentos tanto verticales como horizontales.

DENSIDAD 1,42 a 1,44 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C, según color

COLOR Blanco, Gris perla, Rojo teja y terracota.

ACABADO Satinado

LIGANTE Copolímero acrílico de elasticidad permanente en un elevado rango de temperatura (a partir de -20°C)

PIGMENTO Bióxido de titanio, óxidos de hierro y extendedores que proporcionan gran resistencia a la intemperie.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 12 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano e inferior al 10% segunda mano y posteriores.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,2 m² por litro para un espesor seco total de 500 micras.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS GEOCISA Informe 6998-93-33

MODO DE EMPLEO Se presenta en forma de pasta semiespesa de fácil aplicación utilizable en la impermeabilización de tejados, cubiertas, terrazas, fachadas y demás superficies de albañilería en general.

Eliminar todos los residuos de materiales mal adheridos y polvo, siendo aconsejable en superficies muy polvorientas la aplicación previa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS.

Si la superficie es absorbente es aconsejable dar una primera capa de impermeabilizante diluido al 20 - 25% con agua. Aplicar en total 2 ó 3 capas abundantes y cruzadas del IMPERMEABILIZANTE sin diluir con un rendimiento total de 1,2 m² por litro y esperando como mínimo 12 horas entre capa y capa.

Se recomienda para mayor resistencia a la fisuración que sobre la segunda capa aún húmeda se extiende y fije adecuadamente una malla de "tejido no-tejido" de espesor hasta 300g/m², para impermeabilización horizontal y de malla de 60 g/m² para vertical, dando a continuación una tercera capa cruzada.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

