

FICHA TÉCNICA

DURACRIL LISO COLORES	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-019	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento pétreo al agua de acabado mate que se suministra en blanco y colores para proteger y decorar superficies exteriores. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente y duración a la intemperie. Impermeable

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para obra nueva o restauración de fachadas. Por su textura lisa esta recomendado también para interiores.

DENSIDAD 1,49 a 1,70 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

COLOR Blanco y colores según su correspondiente carta de colores.

ACABADO Liso mate.

LIGANTE Copolímero acrílico (blanco) y vinílico (colores) altamente insaponificable.

PIGMENTO Bióxido de titanio, óxidos de hierro y extendedores que le proporcionan gran resistencia.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano y 10 - 15% segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,7 a 11,7 m² por litro y capa, según color, a 45 micras de espesor seco.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS GEOCISA Informe 6454-93-33

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente. En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)