

FICHA TÉCNICA

DURACRIL RUGOSO COLORES	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-020	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento al agua de acabado blanco y colores de textura rugosa, para protección y decoración de fachadas y paredes interiores. Con buena duración a la intemperie y resistencia a los álcalis.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para obra nueva o restauración de fachadas. Ideal para acabados picados.

DENSIDAD 1,66 a 1,93 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color

COLOR Blanco y colores según carta de colores del producto

ACABADO Rugoso mate

LIGANTE Copolímero acrílico altamente insaponificable

PIGMENTO Bióxido de titanio, óxidos de hierro y extendedores que le proporcionan gran resistencia

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora.

DILUCIÓN Con agua: hasta 50% para la primera mano. No diluir para capas de acabado.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,9 a 2,2 m² por litro, según color, y para un espesor seco total de 300 micras.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS GEOCISA Informe 21002-96-308

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo de espuma o pistola, para conseguir acabados con buena textura rugosa, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano hasta un 50 % o bien aplicar un revestimiento de textura lisa. Aplicar a continuación la segunda capa sin diluir o ligeramente diluida de DURACRIL RUGOSO, para poder conseguir una buena estructura del acabado. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies polvorientas, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

