

FICHA TÉCNICA

PLASTIDUR ELASTOMERO LISO	
Línea: Línea Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-0720315.	Envases: 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento al agua para fachadas, en acabado blanco de textura lisa. Buena duración a intemperie y resistencia a los álcalis. Con elasticidad y flexibilidad mejorada para evitar las microfisuras de fachadas. IMPERMEABLE

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para obra nueva o restauración de fachadas con microfisuras.

DENSIDAD 1,34 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE 19 ± 1 % Copolímero acrílico de elastic. permanente en elevado rango de temperatur.(a partir de -20°C)

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores que proporcionan gran resistencia a la intemperie.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 12 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano e inferior al 10% segunda mano y posteriores.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,8 m2 por litro para un espesor seco total de 250 micras.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS GEOCISA Informe P-00_00919

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Eliminar todos los residuos de materiales mal adheridos y polvo, siendo aconsejable en superficies muy polvorosas la aplicación previa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS. Si la superficie es absorbente es aconsejable dar una primera capa de PLASTIDUR ELASTÓMERO LISO diluido al 20 - 25% con agua. Aplicar en total 2 ó 3 capas abundantes y cruzadas del producto sin diluir o algo diluidas (10%) con un rendimiento total de 1,8 m2/l y esperando como mínimo 12 horas entre capa y capa.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 09/04/2012
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)