

FICHA TÉCNICA

PLASTIDUR ELASTÓMERO RUGOSO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-0760315.	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento al agua en acabado blanco de textura rugosa. Buena duración a intemperie y resistencia a los álcalis. Con elasticidad y flexibilidad mejorada para evitar las microfisuras de fachadas.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para obra nueva o restauración de fachadas con microfisuras. Acabado con rodillo de picar.

DENSIDAD 1,61 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO De textura rugosa y acabado semimate.

LIGANTE Copolímero acrílico de alta resistencia al exterior y a la saponificación.

PIGMENTO Bióxido de titanio de alta durabilidad y marmolinas que le confieren una adecuada textura.

SECADO Al tacto, 1 hora aproximadamente.

DILUCIÓN Con agua: hasta 50 % primera mano. No diluir para capas de acabado.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,1 m² por litro para espesor de 500 micras.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS GEOCISA Informe P-00/00707

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo de espuma o pistola con equipo de presión, para conseguir acabados con buena textura rugosa, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano hasta un 50 % o bien aplicar un revestimiento de textura lisa. Aplicar a continuación la segunda capa sin diluir o ligeramente diluida de PLASTIDUR ELASTÓMERO RUGOSO, para poder conseguir una buena estructura del acabado. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies polvorientas, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.