

FICHA TÉCNICA

DURAPLAS PETREO LISO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-04303	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento pétreo al agua de acabado blanco mate para proteger y decorar fachadas. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente, excelente blancura.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para pintado y restauración de fachadas de edificios.

DENSIDAD 1,60 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco.

ACABADO Liso mate.

LIGANTE Copolímero acrílico altamente insaponificable.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores especialmente seleccionados para aportar una blancura excepcional.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano y 10 - 15% segunda mano

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,8 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS GEOCISA Informe 21002-96-80

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)