

## FICHA TÉCNICA

| <b>PLASTIDUR PETREA LISA</b>          |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Línea:</b> Decoración Profesional  | <b>Familia:</b> PINTURAS PLÁSTICAS. |
| <b>Código de producto:</b> A-0360315. | <b>Envases:</b> 15 Litros           |

**DEFINICIÓN DEL PRODUCTO** Revestimiento pétreo al agua de acabado blanco mate para proteger y decorar fachadas. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente, excepcional blancura y duración a la intemperie. Impermeable. Permite la transpiración del soporte. Muy recomendado para exteriores.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Pintado y restauración de fachadas de edificios. Destaca por su blancura.

**DENSIDAD** 1,66 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

**COLOR** Blanco.

**ACABADO** Liso mate.

**LIGANTE** Copolímero acrílico altamente insaponificable.

**PIGMENTO** Bióxido de titanio y extendedores especialmente seleccionados para aportar una blancura excepcional.

**SECADO** Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

**DILUCIÓN** Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano

**TEÑIDO** Colorantes al agua o tintes universales

**RENDIMIENTO TEÓRICO** 9,2 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

**CERTIFICADOS Y ENSAYOS** GEOCISA Informe 21002-96-17

**MODO DE EMPLEO** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.  
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

**OTROS DATOS** No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)