

FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO LISO FACHADAS PLUS BLANCO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-0850315.	Envases: 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento al agua de acabado blanco mate para proteger y decorar fachadas. Resistente a los álcalis, de muy buen poder cubriente y duración a la intemperie. No amarillea. Este producto mantiene las características de nuestro bien conocido "Revestimiento liso fachadas" con mayor blancura y cubrición, la cual se consigue sin la presencia de arenas o marmolinas gruesas que pudieran dar relleno pero con una disminución en el rendimiento del producto, si no más bien a través de una película más opaca, siendo su textura con ello totalmente lisa.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Pintado y restauración de fachadas, sotanos y superficies interiores.

DENSIDAD 1.68 ± 0.05 Kg/L a 20 ± 2°C

COLOR Blanco.

ACABADO Liso Mate.

LIGANTE Copolímero acrílico altamente insaponificable.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores.

SECADO Al tacto, inferior a 30 min. Repintado 6 - 8 h.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,6 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con IMPRIMACIÓN PENETRANTE (al disolvente) o PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS (al agua) o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.