

FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO PETREO 011 EDICION LIMITADA	
Línea: Línea Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: B-0170114	Envases: 14 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento pétreo al agua de acabado mate que se suministra en blanco para proteger y decorar superficies de albañilería exteriores y paredes interiores. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente. Acabado liso extra mate.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Recomendable en obras por su ajustada relación calidad/precio.

DENSIDAD 1,60 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Liso extra mate.

LIGANTE Copolímero acrílico en emulsión acuosa.

PIGMENTO Bióxido de titanio y polvo de marmol.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,5 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas, siendo recomendable fijarlas previamente con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 28/06/2011
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)