

FICHA TÉCNICA

PINTURA FACHADAS AL PLIOLITE	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: D-6020315	Envases: 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura mate formulada con resinas Pliolite en base disolvente, para fachadas e interiores. Permite, basándose en sus características, dar respuesta a problemas no del todo resueltos con las pinturas plásticas convencionales, destacando: - Máxima adherencia sobre superficies de mampostería y alcalinas, incluso sobre soportes degradados o sucios. - Mayor protección frente al agua (impermeable) y la contaminación ambiental. - Mayor transpirabilidad y efecto anticarbonatación. - Mayor duración en el envase. - Mejor conservación del aspecto en exteriores, autolimpiable. - Formación de película con independencia de las condiciones atmosféricas, desde bajo cero hasta temperaturas elevadas, con alta o baja humedad, y con resistencia a la lluvia a los 20 minutos. - Buen aislamiento de humedades y manchas, y resistente a la aparición de mohos.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para pintado y restauración de fachadas de edificios. Ideal en soportes con problemas de adherencia.

DENSIDAD 1,70 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 77 ± 2 %.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Resinas Pliolite en base disolvente.

PIGMENTO Bióxido de titanio.

SECADO Al tacto, 2 horas. Repintado 12 horas.

DILUCIÓN DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o Aguarrás Símil. 1ª capa: diluir un 5%. Restantes capas, no diluir.

TEÑIDO Con TINTES UNIVERSALES.

RENDIMIENTO TEÓRICO 10,9 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS Homologado por ELIOKEM.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto, desde el fondo hacia arriba, agitando con decisión.

La superficie no pintada anteriormente debe hallarse bien limpia y seca. Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo si es necesario, según se indica más arriba.

Sobre pinturas viejas bien adheridas, una vez lavadas y lijadas suavemente, pueden pintarse directamente. Si los recubrimientos antiguos se encuentran en mal estado, sería recomendable eliminar las partes mal adheridas y fijar con IMPRIMACIÓN PENETRANTE o la propia pintura diluida y, transcurridas 24 horas, proceder como en superficies nuevas.

OTROS DATOS

Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 31/05/2007

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)