

FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO LISO SILICONADO	
Línea: Línea Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: B-0231815	Envases: 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento al agua de acabado blanco mate para proteger y decorar fachadas. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente y duración a la intemperie. No amarillea. Producto de acertada relación calidad/precio. Con adición de modificación de siloxano (silicona) que le aumenta la repelencia al agua sin perjudicar la transpiración del producto.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN En paramentos exteriores donde queramos obtener un acabado con una buena repelencia al agua.

DENSIDAD 1,61 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Liso mate.

LIGANTE Copolímero acrílico altamente insaponificable y modificación de silicona.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,4 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas, siendo recomendable el uso del fijador que se indica a continuación. En superficies con temple, o polvorientas fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 24/01/2012
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)