

FICHA TÉCNICA

DURAPOL PINTURA DE PISCINAS	
Línea: Revestimientos Deportivos	Familia: PINTURAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Código de producto: A-031	Envases: 750 ml - 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura en base agua para el pintado de piscinas de alta resistencia al agua.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Pintado de piscinas nuevas o repintado de piscinas con pintura en base agua.

DENSIDAD Azul: 1,36 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C. Blanco: 1,34 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Azul y Blanco.

ACABADO Satinado

LIGANTE Copolímero estireno - acrílico

PIGMENTO Bióxido de titanio y pigmentos azules con buena solidez a la luz

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 10 - 15 % primera mano y 5 - 10 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,8 m2 por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso.

En superficies nuevas de albañilería (cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 10 - 15 % y para la segunda 5 - 10 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas.

- Piscinas de cemento nuevas: dejar transcurrir dos meses con la piscina llena de agua, (por los menos), desde su construcción antes de pintar. Lavar toda la piscina con una mezcla 1/5 sulfamant / agua y enjuagar con abundante agua. Dejar secar a fondo y aplicar la pintura como se indica anteriormente.
- Piscinas ya pintadas o antiguas no pintadas: eliminar las zonas en mal estado. Con la ayuda de un cepillo, lavar con una disolución de 1 Kg de fosfato trisódico en 10 litros de agua para eliminar mohos , ... Enjuagar abundantemente con agua y proceder como en piscinas nuevas.

Una vez pintada la piscina dejar transcurrir dos semanas antes de llenarla de agua, para que pueda la pintura secar y endurecer totalmente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 40°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/12/2000
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)