

FICHA TÉCNICA

DURAPOOL PISCINAS AL DISOLVENTE	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Código de producto: D-6016604.	Envases: 4 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura acrílica para pintado de piscinas con secado muy rápido, que protege y decora piscinas de mortero de cemento o similares. Ofrece acabados de gran calidad, duración y resistencia al agua y a los tratamientos de desinfección y conservación.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Piscinas nuevas o repintado de piscinas que tuvieran aplicado una pintura en base solvente.

DENSIDAD 1,40 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Azul y Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Resina acrílica en base disolvente.

PIGMENTO Bióxido de titanio y otros pigmentos según color.

SECADO Al tacto, 6 minutos. En profundidad, 20 minutos. (350 micras húmedas)

DILUCIÓN Máximo 10% Disolvente Piscinas.

RENDIMIENTO TEÓRICO 14,0 m² por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto, desde el fondo hacia arriba, agitando con decisión. Aplicación con brocha, rodillo y pistola.
Sobre superficies nuevas, dejar transcurrir dos meses con la piscina llena de agua, (por lo menos), desde su construcción antes de pintar. Lavar toda la piscina con una mezcla 1/5 sulfamant/agua y enjuagar con abundante agua. Dejar secar a fondo y aplicar la pintura como se indica. Dejar cierta rugosidad superficial para mejorar el anclaje de la pintura. Aplicar la pintura diluida al 10% con DISOLVENTE PISCINAS, como preparación. Aplicar seguidamente dos capas delgadas.
Sobre superficies viejas, eliminar la pintura en mal estado, desconchados, etc... con la ayuda de un cepillo, lavar con una disolución de 1 Kg de fosfato trisódico, o producto similar, en 10 litros de agua, para eliminar mohos,... Enjuagar con abundante agua y proceder como en superficies nuevas.
Una vez pintada la piscina dejar transcurrir dos semanas antes de llenarla de agua, para que pueda la pintura secar y endurecer totalmente.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 19/03/2007

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)