

FICHA TÉCNICA

DURAPOL ACRÍLICO PISCINAS POLIESTER AZUL 2 C.	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Código de producto: P-0100015	Envases: 4 + 1 Kg

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Se trata de un esmalte poliuretano acrílico de dos componentes formulado en base a un isocianato alifático, posee una excelente resistencia a la intemperie, al amarilleamiento y al desgaste por abrasión e impacto. Tiene también muy buena retención de brillo y color, así como un comportamiento excelente en contacto con aguas tratadas.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Se aplica sobre una gran variedad de sustratos, indicado especialmente para piscinas de poliéster, hormigón, pvc duro, etc.

DENSIDAD 1,12 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 60 ± 5 %.

COLOR Azul Intenso.

ACABADO Brillante.

ENDURECEDOR Mezcla en peso: 4:1

PIGMENTO Bióxido de titanio

SECADO Al tacto, 1 hora. En profundidad, 5 horas. Llenado 7 días.

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA 5 horas a 23 °C.

RENDIMIENTO TEÓRICO 12 m2 por litro y capa, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Una vez hecha la mezcla, homogeneizar el producto, desde el fondo hacia arriba, agitando con decisión. Aplicación con pistola aerográfica. Sobre superficies nuevas de hormigón, dejar transcurrir dos meses con la piscina llena de agua, desde su construcción antes de pintar. Lavar toda la piscina con una mezcla 1/5 sulfamant/agua y enjuagar con abundante agua. Dejar secar a fondo y aplicar la pintura como se indica. Dejar cierta rugosidad superficial para mejorar el anclaje de la pintura. Aplicar la pintura diluida al 5% con DISOLVENTE POLIURETANOS, como preparación. Aplicar seguidamente dos capas dejando un total de 90 micras. Para el repintado esperar un mínimo de 24 horas, y un máximo de 3 días a 25-30°C ó 5 días a 15-20°C.

Sobre superficies viejas, eliminar la pintura en mal estado, desconchados, etc... con la ayuda de un cepillo, lavar con una disolución de 1 Kg de fosfato trisódico, o producto similar, en 10 litros de agua, para eliminar mohos,... Enjuagar con abundante agua y proceder como en superficies nuevas.

Una vez pintada la piscina dejar transcurrir 7 días antes de llenarla de agua, para que pueda la pintura secar y endurecer totalmente.

OTROS DATOS

No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 10°C o se prevea que la temperatura se situará por debajo del punto de

rocio. La humedad relativa no debe exceder el 75%. Variaciones de temperatura, humedad y grosor, pueden ocasionar cambios en el secado y el rendimiento. Pasada las 5 horas de vida de la mezcla, desechar el producto. Si se sobrepasa el límite máximo de repintado será preciso provocar rugosidad en la superficie a fin de asegurar un buen anclaje.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 28/05/2009

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)