

FICHA TÉCNICA

ARM PROTECTOR HORMIGÓN IMPRESO	
Línea: Línea Industrial	Familia: PAVIMENTOS
Código de producto: P-01200	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Protector para hormigón impreso de secado físico. Utilizado como capa de acabado ó anclaje. Presenta buena adherencia, resistencia a la abrasión, a la humedad y a los álcalis. Producto monocomponente.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Pavimentos de hormigon impreso.

DENSIDAD 0,91 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 21-25%,

COLOR Incoloro

ACABADO Satinado

BRILLO 50 ± 3° (Medido a 60°).

LIGANTE Copolimero acrílico termoplástico.

SECADO Al tacto, 10-15 minutos.

DILUCIÓN No diluir para su aplicación a brocha, rodillo

RENDIMIENTO TEÓRICO 8 m2/L, dejando 25 micras de espesor seco

MODO DE EMPLEO Dejar fraguar completamente el hormigón y limpiar. Para el acabado aplicar 2 manos con brocha, rodillo o pistola del PROTECTOR HORMIGÓN IMPRESO, dejando secar 24 horas entre capas. Durante la aplicación la temperatura debe ser superior a 10°C, y la humedad inferior al 75%. La puesta en servicio es 48 horas para personas, 72 horas vehiculos ligeros y 7 días vehiculos pesados.

OTROS DATOS Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol. No mezclar con pinturas de diferente composición. Prestar atencion a las indicaciones de la etiqueta, y evitar la inhalación de los vapores, el contacto con la piel y los ojos. En espacios cerrados, facilitar ventilación forzada, y usar equipos de protección personal.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2011
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)