

FICHA TECNICA

ARM BARNIZ ANTIGRAFFITI SATINADO 1C

Copolímero acrílico termoplástico

DESCRIPCIÓN	Barniz de secado físico con un aditivo antigraffiti
USO RECOMENDADO	▪ Especialmente indicado para pavimentos ▪ Fachadas de edificios ▪ Señalización de suelos ▪ Piscinas
PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES	▪ Incorpora un aditivo antigraffiti para permitir la fácil eliminación de sobrepintados y absorber las microfisuras. ▪ Presenta buena adherencia, resistencia a la abrasión, a la humedad y a los álcalis.
APLICACIÓN	▪ Pistola ▪ Rodillo (no diluir en su aplicación). ▪ Máxima Humedad Ambiental para la aplicación: 60 %. ▪ Máxima Humedad del Soporte para su aplicación: 16 %.

1-CARACTERISTICAS DE LA PINTURA LIQUIDA A 20°C		Límites	Unidades
1.01.-VISCOSIDAD		30-40	s. CF4
1.02.-DENSIDAD		0.915+/-0.003	g/ml
1.03.-SOLIDOS		23+/-2	%
1.04.-PUNTO DE INFLAMACIÓN		8.8 Teórico	°C
1.05.-ESTABILIDAD		6	Meses
2.-CARACTERISTICAS DE APLICACIÓN			
2.01.-RELACION DE MEZCLA		Monocomp.	
2.02.-DISOLVENTE DE APLICACIÓN			
2.03.-VISCOSIDAD			S(CF4 20°C)

APLICACIÓN			
2.04.-%DISOLVENTE A VISC. APLICACIÓN			%
2.05.-SISTEMA DE APLICACION		Aerográfica	
		Convencional/Brocha o rodillo.	
2.050.-		1.2-1.5	mm diámetro
		4.5-5	Kg/cm2
2.06.-SOPORTE			
2.07.-SECADO		10-15	Min. al aire
3.-PROPIEDADES DE LA PELICULA POLIMERIZADA			
3.01.-ESPESOR		25±5	micras
3.02.-ADHERENCIA		100	%
3.03.-BRILLO		80	% a 60°
3.04.-COLOR		Incoloro	

Advertencia:

La información aquí contenida es correcta según nuestro mejor conocimiento.

Las condiciones de aplicación son recomendaciones, sujetas a posibles variaciones, en función de cada instalación.

La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control y dependen exclusivamente de la responsabilidad de su personal.

Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos según la evolución tecnológica del producto.