

FICHA TÉCNICA

PINTURA DE TRAFICO	
Línea: Línea Industrial	Familia: PINTURA DE TRÁFICO.
Código de producto: D-605__ __.	Envases: 4 L, 22 Kg (Amarillo y Rojo) y 24 Kg (Blanco).

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura para señalización horizontal de pavimentos bituminosos y de hormigón, que permite la obtención de marcas viales de duración considerable, con buena visibilidad diurna y nocturna durante su vida útil.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Pintado en vías urbanas: calles, interior de poblaciones, urbanizaciones, aparcamientos, como interurbanas sometidas a tráfico apreciable: carreteras, autovías.

DENSIDAD 1,40 – 1,60 Kg/l a 20 ± 2°C según color.

COLOR Amarillo, Rojo y Blanco

ACABADO Mate.

LIGANTE Resina acrílica en base disolvente.

PIGMENTO Bióxido de titanio y otros pigmentos según color.

SECADO Al tacto, 6 minutos. En profundidad, 20 minutos. (350 micras húmedas)

DILUCIÓN No es necesario, si acaso máximo 3% con Tolueno

RENDIMIENTO TEÓRICO Aprox 400 micras de espesor seco, lo que se consigue aplicando 750 g/m²

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto, desde el fondo hacia arriba, agitando con decisión.
La superficie no pintada anteriormente debe hallarse bien limpia y seca. Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los restos de lechadas de curado, que pueden perjudicar la adherencia y propiedades de la pintura. Se recomienda dejar fraguar el hormigón al menos 4 semanas. Aplicar con maquinas pintabandas, equipada con pistolas de pulverización por aire o sin aire (airless), también se puede aplicar con brocha o rodillo.
Adecuada para el repintado sobre pinturas alcídicas, acrílicas o termoplásticos de aplicación en caliente. Es necesario proteger con conos hasta su secado total, en torno a 60 minutos, en las condiciones y rendimiento habituales.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 14/12/2011
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)