

FICHA TÉCNICA

PLASTIDUR SPORT	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Código de producto: A-042_____	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento acrílico especialmente indicado para el pintado de pistas de tenis y demás superficies de hormigón en las que se exija máxima resistencia a la abrasión e intemperie y durabilidad de color.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Pistas deportivas y demás superficies de hormigón en las que se exija una buena resistencia.

DENSIDAD Verde tenis: 1,43 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C. Rojo tenis: 1,44 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Verde tenis y Rojo tenis

ACABADO Semimate.

LIGANTE Copolímero acrílico puro de alta resistencia a la intemperie, insaponificable y de elevada dureza.

PIGMENTO Óxidos de hierro y cromo de alta solidez a la intemperie.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

RENDIMIENTO TEÓRICO 10,0 m2 por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies polvorientas, fijarlas con IMPRIMACIÓN PENETRANTE.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/12/2000

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)