



Polig. Ind. "Mirabueno" s/n
23650 Torredonjimeno - JAÉN
Tel. 902 118 041 - Fax. 953 573 140
e-mail: duracolor@duracolor.es
http://www.duracolor.es

FICHA TÉCNICA

ARM - COLOR ELASTÓMERO LISO Base TR

Línea: Tintometría	Familia: BASES Y COLORANTES.
Código de producto: A-21603__.	Envases: 0,750 - 4 y 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento al agua de textura lisa y de características elastoméricas para el pintado de fachadas. Buena duración a intemperie y resistencia a los álcalis. Con elasticidad y flexibilidad mejorada para evitar las microfisuras de fachadas. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARM-COLOR, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 90 %. La solidez del color en exterior depende del tono y de la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles. La solidez es alta en el caso de la carta FACHADAS de ARM COLOR.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Obra nueva y restauración de fachadas con microfisuras.

DENSIDAD Base: $1,32 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

COLOR Base: Transparente. Una vez teñida en máquina se obtiene el color deseado.

ACABADO Mate

LIGANTE Copolímero acrílico de elasticidad permanente en un elevado rango de temperatura (a partir de -20°C)

PIGMENTO Extendedores que le proporcionan gran resistencia a la intemperie.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 12 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano e inferior al 10% segunda mano y posteriores.

TEÑIDO Colorantes sistema tintométrico ARM-COLOR

RENDIMIENTO TEÓRICO 11,0 m² por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Eliminar todos los residuos de materiales mal adheridos y polvo, siendo aconsejable en superficies muy polvorientas la aplicación previa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS. Si la superficie es absorbente es aconsejable dar una primera capa de ELASTÓMERO LISO diluido al 20 - 25% con agua. Aplicar en total 2 ó 3 capas abundantes y cruzadas del producto sin diluir o algo diluidas (10%) con un rendimiento total de 1,8 m²/l y esperando como mínimo 12 horas entre capa y capa.

OTROS DATOS

No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C . Preservar el

producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)
