

FICHA TÉCNICA

ARM - COLOR LISO FACHADAS Base TR	
Línea: Tintometría	Familia: BASES Y COLORANTES.
Código de producto: A-20503	Envases: 0,750 - 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento al agua de acabado mate y textura lisa para proteger y decorar fachadas. Buena resistencia a los álcalis. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARM-COLOR, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 90 %. La solidez del color en exterior depende del tono, cantidad y tipo de colorante empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para obra nueva o restauración de fachadas.

DENSIDAD 1,38 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Base: Transparente. Una vez teñida en maquina se obtiene el color deseado

ACABADO Mate

LIGANTE Copolímero vinílico.

PIGMENTO Extendedores de seleccionada calidad y pigmentos que se incorporen en el sistema tintométrico

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano

TEÑIDO Colorantes sistema tintométrico ARM-COLOR, da subida de tono y "no se moja"

RENDIMIENTO TEÓRICO 11,1 m2 por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES PORORSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.