



Polig. Ind. "Mirabueno" s/n
23650 Torredonjimeno - JAÉN
Tel. 902 118 041 - Fax. 953 573 140
e-mail: duracolor@duracolor.es
http://www.duracolor.es

FICHA TÉCNICA

ARM - COLOR MATE DECO Base P	
Línea: Tintometría	Familia: BASES Y COLORANTES.
Código de producto: A-20903__.	Envases: 0,750, 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura acrílica al agua de acabado mate con buena lavabilidad, especialmente indicada para el pintado de interiores. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARM-COLOR, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 97 %.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Acabados sobre superficies lisas o en relieve, en colores de alta calidad.

DENSIDAD Base: 1,55 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Base: Blanco. Una vez teñida en maquina se obtiene el color deseado

ACABADO Mate

LIGANTE Copolímero vinílico de elasticidad media y altamente insaponificable.

PIGMENTO Extendedores de seleccionada calidad y pigmentos que se incorporen en el sistema tintométrico.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano

TEÑIDO Colorantes del sistema tintométrico ARM-COLOR

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,7 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 14/10/1999

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)