



Polig. Ind. "Mirabueno" s/n
23650 Torredonjimeno - JAÉN
Tel. 902 118 041 - Fax. 953 573 140
e-mail: duracolor@duracolor.es
http://www.duracolor.es

FICHA TÉCNICA

ARM - COLOR MATE DECO Base TR	
Línea: Tintometría	Familia: BASES Y COLORANTES.
Código de producto: A-21903__.	Envases: 0,750, 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al agua de acabado mate, con buena lavabilidad para el pintado de superficies de albañilería en interiores y exteriores. Se utiliza como base para la obtención de colores en los sistemas tintométricos ARM-COLOR y ARM-COLOR AGUA, con los que se obtienen un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 90 %. La solidez del color en exterior depende del tono, la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Acabados sobre superficies lisas o en relieve, en colores de alta calidad.

DENSIDAD Base: $1,38 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

COLOR Transparente. Una vez teñida en maquina, se obtiene el color deseado

ACABADO Mate

LIGANTE Copolímero vinílico resistente a la saponificación.

PIGMENTO Extendedores de seleccionada calidad y pigmentos que se incorporen en el sistema tintométrico.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes sistema tintométrico ARM-COLOR, de forma que da subida de tono al secar y este no se moja

RENDIMIENTO TEÓRICO 10 m² por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/04/2005

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)