

FICHA TÉCNICA

ARM - COLOR MATE EXTERIOR-INTERIOR Base P

Línea: Tintometría	Familia: BASES Y COLORANTES.
Código de producto: A-20703__.	Envases: 0,750, 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al agua de acabado mate, con buena lavabilidad para el pintado de superficies de albañilería en interiores y exteriores. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARM-COLOR, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 97 %. La solidez del color en exterior depende del tono, cantidad y tipo de colorante empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para acabados de pinturas sobre superficies lisas o en relieve en colores de alta calidad.

DENSIDAD Base: 1,57 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Base: Blanco. Una vez teñida en maquina se obtiene el color deseado

ACABADO Mate

LIGANTE Copolímero vinílico

PIGMENTO Extendedores de seleccionada calidad y pigmentos que se incorporen en el sistema tintométrico

SECADO Al tacto, 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano

TEÑIDO Colorantes del sistema tintométrico ARM-COLOR

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,5 m² por litro y capa, a 45 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.