

## FICHA TÉCNICA

# ARMILUX ESMALTE BRILLANTE Bases P, D y TR

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Línea:</b> Tintometría              | <b>Familia:</b> BASES Y COLORANTES. |
| <b>Código de producto:</b> D-755 ____. | <b>Envases:</b> 750 ml y 4 Litros   |

**DEFINICIÓN DEL PRODUCTO** Esmalte alquídico brillante de aplicación a brocha para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, tanto en interior como en exterior. Proporciona un rápido secado, dureza, adherencia y alta cubrición. De excelente brochabilidad y nivelación. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARMIX, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 93-97 % (según base). La solidez del color en exterior depende del tono y de la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería. Exterior e Interior

**DENSIDAD** Entre 0,95 y 1,10  $\pm$  0,05 Kg/l a 20  $\pm$  2°C, según color.

**CONT. SÓLIDOS** 65  $\pm$  5 %.

**COLOR** Base: blanca o transparente. Una vez teñida en máquina se obtiene el color deseado.

**ACABADO** Brillante.

**LIGANTE** Resina alquídica disuelta en disolvente tipo white spirit.

**PIGMENTO** Bioxido de titanio, y los adicionados con los colorantes

**SECADO** Al tacto, 2-3 horas. Repintado superior a 24 horas.

**DILUCIÓN** DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o Aguarrás. Para aplicación a pistola: 3% máx. No diluir para brocha.

**TEÑIDO** Colorantes del sistema tintométrico ARMIX.

**RENDIMIENTO TEÓRICO** 17,5 – 18,0 m<sup>2</sup> por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

**MODO DE EMPLEO** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, diluyendo si es necesario según se indica más arriba, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA, UNIVERSAL o DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:

•De madera y albañilería: imprimir previamente con SELLADORA ARM y lijar.

•De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimir con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA NARANJA "ARM", dejando transcurrir 24 horas antes de

aplicar el ESMALTE ARMILUX.

- De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.

- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ESMALTE ARMILUX. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

#### **OTROS DATOS**

- Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 11/09/2009  
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)