



Polig. Ind. "Mirabueno" s/n
23650 Torredonjimeno - JAÉN
Tel. 902 118 041 - Fax. 953 573 140
e-mail: duracolor@duracolor.es
http://www.duracolor.es

FICHA TÉCNICA

ARMIX MATE OPTIMO Bases P, D y TR

Línea: Tintometría	Familia: BASES Y COLORANTES.
Código de producto: A-240 ____.	Envases: 0,750 - 4 y 13 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al agua de acabado mate, con buena lavabilidad para el pintado de superficies de albañilería en interiores y exteriores. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico universal ARMIX, con el que se obtiene un importante abanico de colores. La solidez del color en exterior depende del tono, la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles, en cualquier caso los colores correspondientes a la Carta ARMIX Fachadas son de alta solidez. Las bases se suministran con los siguientes niveles de llenado: P-97%, D-93%, TR-93%.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para acabados de pinturas sobre superficies lisas o en relieve en colores de alta calidad.

DENSIDAD Base P: 1,57 ± 0,05 Kg/l; Base D: 1,45 ± 0,05 Kg/l; Base TR: 1,39 ± 0,05 Kg/l.

COLOR Las bases una vez teñidas en máquina se obtiene el color deseado.

ACABADO Mate.

LIGANTE Copolímero vinílico.

PIGMENTO Extendedores de seleccionada calidad y pigmentos que se incorporen en el sistema tintométrico.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes sistema tintométrico universal ARMIX.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,5 m2 por litro y capa, a 45 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLATIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS

No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 10/07/2008

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)